

高難度3コートパール専用
ボカシブレンダー

アクロベース
ACROBASE

アクロベース
3Pブレンダー

主にゴールド系パールを使用している3コート
パール塗色のボカシ塗装時に効果を発揮します。




【使用方法（塗装工程）】

1. カラーベース100に対してアクロベースシンナーを
50%で希釈します。…(A)

※強化剤5%添加



(A)を塗り広げながら色決めしていきます。



図のように徐々に塗り広げて2
～3回で色決めを行います。
アクロベースは隠ぺい性に優れ
ますので1度に厚塗りは厳禁で
す。あまり散らさないように。

★POINT:セッティング⇒最低指触乾燥させます。

2. カラーベースの際を消す作業として、
ガンの中に残った(A)に対して3Pブレンダー(B)を
10～20%程度ブレンドします。…(C)



(C)をカラーベースの際より広
くミストをなじませる様に2～3
回ほどミディアムコートします。
際黄色味が消えます。エア
ブローはしっかりと。

★POINT:パールベース塗装に入る前は少し長めにセッティング!

必要に応じて(C)を(B)またはアクロベースシンナーでブレンドし再度ボカシ塗装する。

3. ガンの中の(C)を除き、洗浄せずそのままパールベース
を入れます。

※パールベースに黄色系原色が入っている塗色に関してはボカシの場合あらかじめ黄色系原色を
省いて調色することをお勧めします。

4. 最終仕上げはパールベース単体で全体をなじませる様に
ボカシ塗装します。この時、光源(デイトライトミニ/スポットヒー
ター等)でパール感をチェックしながら行ってください。

Isamu