

車両用ツヤ消し剤

ネオフラットベースNo.2

NEO FLATBASE No.2



品番	製品名	容量	特 長・備 考
282-3776	ネオフラットベース2	16kg 3.785ℓ 0.9ℓ	●ソフトな感じのツヤ消し効果が得られます。 ●沈澱しないため、塗膜のツヤ消しムラがありません。 ●各種塗料のツヤ消しに使用可能です。 (NCラッカー系にはネオフラットベース1をご使用ください。)

各種塗料による添加量概算表（エナメル）主剤に対して添加

製品名	主剤：硬化剤	3分艶消	5分艶消	7分艶消	全艶消	希釈
ミラノ2K・コモ	100：20	20～30%	50～60%	60～70%	70～80%	主剤に対して 100%
AU21	100：10	15～20%	20～30%	40～50%	70～80%	
アクセル201	100：50	50～55%	63～67%	73～77%	112～117%	
アクセル301	100：33.4	35～45%	55～65%	70～80%	95～105%	
アクセル401	100：25	25～30%	35～40%	45～50%	62～67%	
アクセル1001	100：12.5	28～32%	38～42%	52～56%	72～76%	

推奨シンナー：ウレタンエコブレンダー、マルチシンナー、ミラノ2K・コモシンナー

■注意事項

1. 各塗料へのネオフラットベースの添加量は艶消の割合により異なるので概算表を参考にしてください。
2. 塗装膜厚によって、光沢はかわります。
3. 加熱乾燥では光沢が上がります。
4. サーフェサーの有無、塗色により光沢差がありますので、必ず予備テストを行ってください。
5. フラットベースの沈澱はありませんが、必ず使用前に攪拌してください。
6. 塗装前に、極細目フィルターを使用してください。