

情報名: パッケージカラー トヨタ 3R2 アガツスペクトラシャイン 説明書  
 【アクロベース】 【ミラノ2K・M】 【エーユー21】

トヨタ 3R2 アガツスペクトラシャインの上塗り色(マルチカラーベース)【既調色品】です。  
 見る角度によってグリーンからパープルへ色変化をするクロマフレア顔料を使用した上記  
 塗色がトヨタ『bB』に特別設定色で採用。

既調色品としてアクロベース、ミラノ 2K・M、エーユー21 に常備いたしました。

この塗色の塗膜構成は 3 コートで下塗り色(カラーベース)、上塗り色(マルチカラーベース)、クリヤー  
 です。

**下塗り色(カラーベース)の配合は下記を参照下さい。**

◆ 使用上の注意

1. 使用前に塗料を良く攪拌して、均一になってから使用して下さい。
2. 他の塗料とは混合できません。
3. 使用後はフタをして、溶剤の蒸発を防ぎ、冷暗所に保管して下さい

◆ 色の確認

1. 既調色品に別紙『塗装仕様書』掲載の希釈、塗装条件に従って塗板等(テストピース)に塗  
 装します。
2. 指圧乾燥後、ご使用のトップコートクリヤーを塗装します。
3. 乾燥後、現車との比色をし、色が合っていれば現車に塗装します。

◆ 色の補正は下記の原色内で調整します。

1. 0494TC パールコンク 4C	⇒	すかしに黄色味が不足するときに補う
2. 0473 ゴールドブラウン	⇒	正面に黄色味が必要なとき添加
3. 0337 ミントグリーン	⇒	正面、すかしに黄緑みが必要なとき添加
4. 3515 ピッチブラック(ミラノ 2K・M の場合)	⇒	正面、すかしを暗く濃くしたいとき添加
3500 ブラック (エーユー21 の場合)		
3515 ピッチブラック(アクロベースの場合)		
5. 2716 メタシロ II	⇒	粒子を粗くしたいとき添加。
1732 シロックス		

◆ 下塗り色(カラーベース)の配合

	[アクロベース]	[ミラノ 2K・M]	[エーユー21]	
※ブラック	780	780	789	⇒ 濃くしたいとき増量
※ホワイト	135	133	154	⇒ 淡くしたいとき増量
3404 インディアンレッド	65	64	40	⇒ 黄みが必要なとき増量
0642 シンカシャレッド	20	23	17	⇒ 赤みが必要なとき増量